

gräfix® 62a

ALLZWECK-Putzmörtel

- gräfix 62a:** Werk-Trockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis mit Kalksteinsand 0 bis 1,6 mm; der trockene Fertigmörtel enthält Zusätze, die ihn besonders verarbeitungsfreundlich gestalten und sein Wasserrückhaltevermögen erhöhen.
- Verwendung:** ALLZWECK-Putzmörtel auf allen normalen Putzgründen zur Verarbeitung von Hand (nicht für maschinelle Verarbeitung geeignet) für Putz- und Ausbesserungsarbeiten aller Art.
- Verarbeitung:** Sackware: Ein Sack **gräfix 62a** wird im Mischer mit 6 - 6,5 Liter Wasser gemischt und ergibt ca. 21 Liter fertigen Frischmörtel.
Siloware: **gräfix 62a** wird aus dem Silo direkt in den Krankübel gemischt
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass das Mauerwerk stets genügend Feuchte enthält, um dem Mörtel die nötige Festigkeit zu geben (Gefahr des Aufbrennens).
Anmerkung: Eine Vermischung mit anderen Materialien ist nicht gestattet.
Verarbeitungszeit: 2 bis 3 Stunden
Verarbeitungstemperatur: 5 bis 25 °C Untergrundtemperatur
- Lieferung:**
- in feuchtigkeitgeschützten 30 kg-Papiersäcken; bei Palettenbezug auch mit Folienüberzug (40 Sack je Palette \triangleq 1,2 t)
 - lose Ware im Baustellensilo
 - Neufüllen bzw. Nachfüllen mittels Silofahrzeugen in Partien ab 6 t; wird in ein Baustellensilo eingeblasen
- Technische Daten:**
- | | |
|----------------------|--|
| Frischmörtelgewicht: | 1730 g/l |
| Festmörtelrohichte: | 1600 g/l |
| Druckfestigkeit: | CS II |
| Ergiebigkeit: | 30 kg mit 6 - 6,5 l Wasser \triangleq ca. 21 l Frischmörtel
eine Tonne mit ca. 200 l Wasser \triangleq ca. 700 l Frischmörtel |
- bei einer Putzstärke von 10 mm reicht eine Tonne für 70 m²

Rohstoffe und Fertigprodukt unterliegen im Rahmen der Eigenüberwachung fortlaufend strengen Kontrollen

WOLFGANG ENDRESS
GmbH & Co.KG
Kalk- und Schotterwerk
D 91322 Gräfenberg

Telefon: +49 9192 9955-0
Telefax: +49 9192 9955-55
E-Mail: info@graefix.de
www.graefix.de

Technisches Merkblatt 62a
Stand: August 2021